

Contreplaqué brut et spécial

«High Quality» à chaque besoin



Bois – ici je suis chez moi

sperrag ag dispose d'un vaste choix de panneaux en contreplaqué brut haut de gamme. Ceux-ci peuvent être livrés directement à partir du stock, la plupart du temps. Qualité et gestion durable sont notre priorité absolue, nous choisissons nos produits et fournisseurs en conséquence.


Notre gamme de contreplaqués spéciaux s'étend du contreplaqué aviation, laser, blindé jusqu'au contreplaqué cintrable.


Domaines d'utilisation de nos contreplaqués


- Menuiserie intérieure
- Agencement de magasins
- Revêtement de parois
- Aviation
- Jouets
- Abat-jour
- Cartes de visite
- Découpe laser
- Modélisme
- Emballage
- Mobilier
- Travaux forme de découpe


Appelez-nous au 061 826 46 46
ou écrivez-nous un e-mail à l'adresse
info@sperrag.ch
www.sperrag.ch


GAMME CONTREPLAQUÉ BRUT ET SPÉCIAL


WISA®-BOULEAU PREMIUM 	Utilisation	Menuiserie, meubles et aménagements intérieurs
	Surface	Brute, poncée à la machine, placage extérieur une pièce, sans réparations
	Composition	Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés 1,4 mm
	Collage	EN 636-2 S
	Format	1500 x 3000 mm

WISA®-BOULEAU STANDARD 	Utilisation	Menuiserie, meubles et aménagements intérieurs
	Surface	Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité S/BB, avec pastilles en bois, petits fentes et décolorations autorisées
	Composition	Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés 1,4 mm
	Collage	EN 636-2 S
	Format	1500 x 3000 mm

WISA®-BOULEAU BB/BB – SENS DE LA VEINE EN LONG 	Utilisation	Menuiserie, meubles et aménagements intérieurs
	Surface	Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité BB/BB
	Composition	Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés 1,4 mm
	Collage	EN 636-2 S
	Format	2500 x 1250 mm

WISA®-SPRUCE II/III 	Utilisation	Construction, emballage, support parquet, sous-construction pour parois et sous-toitures
	Surface	Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité II/III
	Composition	Placages intérieur et extérieur épicéa, placages déroulés (1,4/2,6 mm)
	Collage	EN 636-2 S
	Format	2500 x 1250 mm

SPERRAPIN I (QUAL. I/II) 	Utilisation	Bâtiment, agencement, meubles, jouets, rayonnages, coffrets
	Surface	Brute, qual. I/II, 2 côtés poncés, face fermée sans nœuds, avec bouchons; verso fermé avec nœuds solides et sains, avec bouchons confectionnés
	Composition	Placages intérieur et extérieur pin, placages déroulés
	Collage	EN 636-3
	Format	2500 x 1250 mm

SPERRAPIN SOLID (QUAL. II/III) 	Utilisation	Toutes les applications où l'esthétique de l'essence de bois n'est pas très importante et la contreface sans exigence d'aspect.
	Surface	Brute, qual. II/III, 1 face poncée, avec nœuds solides ou tombés, défauts ouverts admis
	Composition	Placages intérieur et extérieur pin, placages déroulés
	Collage	EN 636-3
	Format	2500 x 1250 mm

SPERRAPIN III (QUAL. III)


Utilisation	À utiliser quand l'esthétique du bois n'est pas demandée. Emballage industriel
Surface	Brute, qual. III/III, 2 faces non-poncées, ouvertes avec nœuds solides ou tombés, défauts ouverts admis
Composition	Placages intérieur et extérieur pin, placages déroulés
Collage	EN 636-3
Format	2850 x 1250 und 2500 x 1250 mm

OKOUMÉ IQ B / BB


Utilisation	Menuiserie d'intérieur, constructions de magasins, foires et wagons
Surface	Brute, poncée à la machine, placages extérieur qual. B/BB
Composition	Placages intérieur et extérieur okoumé, tous les placages déroulés
Collage	EN 636-3
Format	2500 x 1700 / 2500 x 1220 / 3100 x 1530 / 3100 x 1830 mm

HÊTRE IQ B / BB


Utilisation	Panneaux de tables de travail, escaliers, parties fortement sollicitées dans les meubles, moules de fonderie, aménagement de wagon
Surface	Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. B/BB
Composition	Placages intérieur et extérieur en hêtre déroulés, panneau support et épaisseurs des placages selon choix de l'usine; placages extérieur de la même teinte; placages intérieur en grande partie fermés
Collages	EN 636-2 E1
Format	2500 x 1250 mm
Variantes	Hêtre modelage B/B et hêtre combi B/B

PEUPLIER AB / BB



Utilisation	Menuiserie intérieure des caravanes, travaux de modélisme, coffret construction de parquet, jouets, là où un poids léger est nécessaire
Surface	Brute, poncée à la machine, placages extérieur qual. I/II resp. I/III, 1-côté blanchi
Composition	Placages intérieur et extérieur peuplier, tous les placages déroulés
Collage	EN 636-1
Format	2520 x 1850 / 1870 mm


QUERCAPLEX CONTRE-PLAQUÉ CHÊNE BRUT



Utilisation	Panneaux de tables de travail, escaliers, parties fortement sollicitées dans les meubles, moules de fonderie, aménagement de wagon
Surface	Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. I/II
Composition	Chêne d.+d. placages déroulés
Collage	EN 636-2
Format	2500 x 1500 mm


PANNEAUX LÉGERS CONTREPLAQUÉ BRUT


Utilisation	Aménagements intérieurs, construction de meubles, stands pour foires et salons, habillage de murs
Surface	Brute, poncée à la machine, placage extérieur qualité B/BB
Composition	Placages intérieurs et extérieurs Albasia ou Fromager avec placages extérieur okoumé, tout les placages déroulés (1,4–2,2 mm)
Collage	EN 636-1 E1
Format	2500 x 1280 mm

PIN MARINE TEAK 	Utilisation	Construction de bateaux; aménagements divers durables et à sollicitations mécaniques demandés
	Surface	Brute, poncée à la machine
	Composition	Bois massif avec joints noir en caoutchouc, largeur des lamelles 41 mm
	Collage	EN 636-2
	Format	2400 x 1288 mm

SPERRAPINT SP / SP BOULEAU 	Utilisation	A peindre ou à vernir, évite le fendillement de la surface
	Surface	Deux faces revêtues d'un papier «kraft» imprégnés de résine phénolique beige, lisse
	Composition	Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés
	Collage	EN 636-3
	Format	1500 x 3000 mm

BOULEAU AVIATION 	Utilisation	Aéronautique, jouets, abat-jour, cartes de visite etc.
	Surface	Brute, poncée à la machine, placage ext. qual. AB/B
	Composition	Placages intérieur et extérieur bouleau, tous les placages déroulés
	Collage	EN 636-2
	Format	1550 x 1550 mm

SPERRAFLEX CONTRE-PLAQUÉ À CINTRER 	Utilisation	Contreplaqué à cintrer pour formes arrondies, elliptiques
	Surface	Brute, poncée à la machine
	Composition	Placage extérieur fromager déroulé, poncé à la machine; Placage intérieur et composition selon choix de l'usine
	Collage	EN 636-1
	Format	2500 x 1200 mm, long et travers (les rayons de cintrage de 120 à 420 mm)

DÉFORMATION DU CONTREPLAQUÉ

Par le procédé de déroulage des placages, des fendillements microscopiques apparaissent. Selon les conditions climatiques (humidité-sécheresse), ces fendillements s'ouvrent ou se referment. Ils n'influencent pas sur les propriétés statiques du panneau mais peuvent se répercuter sur le traitement de surface et l'aspect optique. Aucune garantie ne peut être donnée contre les fendillements, les changements de couleur, la ternissure. Le contreplaqué peut se voiler selon les conditions climatiques dans la mesure où le panneau ne serait pas fixé tout le tour.

Distribution Suisse:



Im Wannenboden 4
 4133 Pratteln
 Tel. 061 826 46 46
 Fax 061 826 46 00
 info@sperrag.ch
 www.sperrag.ch

Votre distributeur: